

特性:

1.物理性能

- a、良好的弹性,柔软性
- b、良好吸附能力
- c、良好的耐热性能
- d、良好的耐寒性
- e、良好的耐候性
- f、化学稳定性好
- b、良好的散热性能
- j、良好的阻燃性

2.电气性能

- a、良好的电气绝缘性能
- b、具有很高的电阻率

3.加工性能

- a、使用冷挤出加工
- b、或使用高温硫化工艺
- c、良好线束加工性能
- d、线束加工进程中良好的兼容性
- e、按照 UL 标准设计

4.环保

- a、符合 ROHS/REACH
- b、无味无毒


应用:

设备内部接线

参考标准:

UL758-2010、UL1581-2009

概述:



结构描述:

导体结构: 镀锡/裸导体
 绝缘材质: 硅橡胶绝缘
 编织: 玻璃纤维编织

设备内部接线, 导体温度不超过 200°C 的硅橡胶绝缘电线
 额定温度: 200°C 额定电压: 300V

型号	规格 AWG	导体结构 (支/mm) ±0.005mm	导体电阻 20°C (Ω/Km)	导体直 径(mm)	绝缘厚度 (mm)		完成外径 (mm)	
					平均值	最小值	平均值	公差
3122	16	7/0.49	14.60	1.50	0.40	0.33	2.60	±0.15
		26/0.251	14.60	1.50	0.40	0.33	2.60	±0.15
		50/0.18	14.60	1.50	0.40	0.33	2.60	±0.15
	18	1/1.02	23.20	1.05	0.40	0.33	2.15	±0.10
		7/0.39	23.20	1.20	0.40	0.33	2.30	±0.10
		30/0.18	23.20	1.15	0.40	0.33	2.25	±0.10
	20	1/0.813	36.70	0.813	0.46	0.33	2.05	±0.10
		7/0.30	36.70	0.92	0.46	0.33	2.15	±0.10
		20/0.18	36.70	0.93	0.46	0.33	2.15	±0.10
	22	7/0.254	59.40	0.78	0.46	0.33	2.00	±0.10
	24	7/0.20	94.20	0.61	0.40	0.33	1.70	±0.10
	26	7/0.16	150.00	0.48	0.40	0.33	1.60	±0.10
1/0.4		150.00	0.40	0.40	0.33	1.50	±0.10	

编织厚度:0.15mm

标志: E211048 AWM STYLE 3122 NO.AWG 200°C 300V SILICONE RUBBER
 QIFURUI AWM I A 200°C 300V FT2 -LF-

SAE 色板

*颜色表				
00-黑色	01-白色	02-红色	03-黄色	04-绿色
05-蓝色	06-棕色	07-灰色	08-橙色	09-紫色

包装

*包装					
型号	包装方式- Ft/roll				WORLDLINK
16AWG	<input type="checkbox"/> 200Ft	<input type="checkbox"/> 500Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 1000Ft	<input type="checkbox"/> 2000Ft	
18~26AWG	<input type="checkbox"/> 200Ft	<input type="checkbox"/> 500Ft	<input type="checkbox"/> 1000Ft	<input checked="" type="checkbox"/> 2000Ft	

根据客户要求包装